



MICROFINO (SOLO PARETI)

NON ASSORBENTI / PIASTRELLE*

- 1 riempire le fughe con Microbase
24 ore
levigare con carta grana 40
- 2 1ª mano PRIMACEM PLUS CON RETE
30 minuti/massimo 24 ore
- 3 1ª mano MICROBASE SENZA PIGMENTO
12 ore
levigare con carta grana 40
- 4 2ª mano PRIMACEM PLUS
30 minuti
- 5 2ª mano MICROBASE CON PIGMENTO
24 ore
levigare con carta grana 40
- 6 1ª mano MICROFINO CON PIGMENTO
3 ore
*levigare con carta grana 120/220**
- 7 2ª mano MICROFINO CON PIGMENTO
24 ore
*levigare con carta grana 120/220**
- 8 1ª mano PRESEALER
4 ore
- 9 2ª mano PRESEALER
4 ore
levigare con carta grana 400
- 10 1ª mano TOPSEALER WT
12 ore
levigare con carta grana 400
- 11 2ª mano TOPSEALER WT

QUI NON SI PUÒ LAVORARE FRESCO SU FRESCO

ASSORBENTE / CARTONGESSO

- 1 1ª mano PRIMACEM ABS
30 minuti
- 2 1ª mano MICROBASE SENZA PIGMENTO CON RETE
3 ore
levigare con carta grana 40
- 3 2ª mano MICROBASE CON PIGMENTO
3 ore
levigare con carta grana 40
- 4 1ª mano MICROFINO CON PIGMENTO
3 ore
levigare con carta grana 120/220**
- 5 2ª mano MICROFINO CON PIGMENTO
24 ore
levigare con carta grana 120/220**
- 6 1ª mano PRESEALER
4 ore
- 7 2ª mano PRESEALER
4 ore
levigare con carta grana 400
- 8 1ª mano TOPSEALER WT
12 ore
levigare con carta grana 400
- 9 2ª mano TOPSEALER WT

ASSORBENTE / CEMENTO

- 1 1ª mano ACRICEM
30 minuti
- 2 1ª mano MICROBASE SENZA PIGMENTO CON RETE
3 ore
levigare con carta grana 40
- 3 2ª mano MICROBASE CON PIGMENTO
3 ore
levigare con carta grana 40
- 4 1ª mano MICROFINO CON PIGMENTO
3 ore
levigare con carta grana 120/220**
- 5 2ª mano MICROFINO CON PIGMENTO
24 ore
levigare con carta grana 120/220**
- 6 1ª mano PRESEALER
4 ore
- 7 2ª mano PRESEALER
4 ore
levigare con carta grana 400
- 8 1ª mano TOPSEALER WT
12 ore
levigare con carta grana 400
- 9 2ª mano TOPSEALER WT

I TEMPI DI ASCIUGATURA POSSONO VARIARE IN BASE ALLA TEMPERATURA, L'UMIDITÀ ECT.

lasciar seccare 1 SETTIMANA

2 SETTIMANE senza utilizzare prodotti di pulizia ne coprire

MISCELA E RENDIMENTI

PRIMACEM ABS
RENDIMENTO: 0,10 L/M²

PRIMACEM PLUS
RENDIMENTO: 0,09 L/M²

ACRICEM
RENDIMENTO: 0,10 L/M²

MICROBASE
RENDIMENTO: 2 MANI - 2,00 KG/M²
MISCELA: 10 KG. - 3,00 L RESINA

MICROFINO
RENDIMENTO: 2 MANI - 0,50 KG/M²
MISCELA: 10 KG. - 4,50 L RESINA

PRESEALER
RENDIMENTO: 2 MANI - 0,12 L/M²

MICRODECK M
RENDIMENTO: 2 MANI - 1,00 KG/M²
MISCELA: 10 KG. - 3,00 / 3,5 L RESINA

MICROSTONE
RENDIMENTO: 2 MANI - 2,00 KG/M²
MISCELA: 10 KG. - 2,70 L RESINA

TOPSEALER WT
RENDIMENTO: 2 MANI - 0,15 L/M²
MISCELA: 5L (A)- 1 L (B)

IMPOXY

BARRIERA DI VAPORE: 2 MANI - 0,25 KG/M²
BARRIERA DI UMIDITÀ DI RISALITA: 2 MANI - 3,35 KG/M²

In caso di utilizzare Impoxy come primer, seguire il procedimento normale sostituendo l'applicazione del primer con:

1ª mano IMPOXY
24 ore
2ª mano IMPOXY CON RETE
3-4 ore

- Versión in extremis
- Può essere necessaria una ventilazione naturale e/o elettrica

- Se si partecipa al corso, i tempi di asciugatura possono essere ridotti
- *Su piastrelle non si può applicare fresco su fresco

- Informazioni dettagliate sui prodotti nelle Schede Tecniche
- ** 120 levigatura con macchina /220 levigatura a mano



MICRODECK (PAVIMENTI E PARETI)

NON ASSORBENTE / PIASTRELLE*

- 1 Riempire le fughe con Microbase
24 ore
levigare con carta grano 40
- 2 1ª mano PRIMACEM PLUS con RETE
30 minuti/massimo 24 ore
- 3 1ª mano MICROBASE SENZA PIGMENTO
12 ore
levigare con carta grano 40
- 4 2ª mano PRIMACEM PLUS
30 minuti/massimo 24 ore
- 5 2ª mano MICROBASE CON PIGMENTO
24 ore
levigare con carta grano 40
- 6 1ª mano MICRODECK CON PIGMENTO
3-6 ore
levigare con carta grano 80
- 7 2ª mano MICRODECK CON PIGMENTO
24 ore
levigare con carta grano 80
- 8 1ª mano PRESEALER
4 ore
- 9 2ª mano PRESEALER
4 ore
levigare con carta grano 400
- 10 1ª mano TOPSEALER WT
12 ore
levigare con carta grano 400
- 11 2ª mano TOPSEALER WT

QUI NON SI PUÒ LAVORARE FRESCO SU FRESCO

NON ASSORBENTE / TERRAZZO O MARMO

- 1 1ª mano PRIMACEM PLUS con RETE
30 minuti
- 2 1ª mano MICROBASE SENZA PIGMENTO
3 ore
levigare con carta grano 40
- 3 2ª mano MICROBASE CON PIGMENTO
3 ore
levigare con carta grano 40
- 4 1ª mano MICRODECK CON PIGMENTO
3-6 ore
levigare con carta grano 80
- 5 2ª mano MICRODECK CON PIGMENTO
24 ore
levigare con carta grano 80
- 6 1ª mano PRESEALER
4 ore
- 7 2ª mano PRESEALER
4 ore
levigare con carta grano 400
- 8 1ª mano TOPSEALER WT
12 ore
levigare con carta grano 400
- 9 2ª mano TOPSEALER WT

ASSORBENTE / CEMENTO O AUTONIVELLANTE

- 1 Riempire le crepe con Microbase
24 ore
levigare con carta grano 40
- 2 1ª mano ACRICEM come PRIMER
30 minuti
- 3 1ª mano MICROBASE SENZA PIGMENTO CON RETE
3 ore
levigare con carta grano 40
- 4 2ª mano MICROBASE CON PIGMENTO
3 ore
levigare con carta grano 40
- 5 1ª mano MICRODECK CON PIGMENTO
3-6 ore
levigare con carta grano 80
- 6 2ª mano MICRODECK CON PIGMENTO
24 ore
levigare con carta grano 80
- 7 1ª mano PRESEALER
4 ore
- 8 2ª mano PRESEALER
4 ore
levigare con carta grano 400
- 9 1ª mano TOPSEALER WT
12 ore
levigare con carta grano 400
- 10 2ª mano TOPSEALER WT

I TEMPI DI ASCIUGATURA POSSONO VARIARE IN BASE ALLA TEMPERATURA, L'UMIDITÀ ECT.

lasciar seccare 1 SETTIMANA

2 SETTIMANE senza utilizzare prodotti di pulizia ne coprire

MISCELE E RENDIMENTI

PRIMACEM ABS
RENDIMENTO: 0,10 L/M²

MICROBASE
RENDIMENTO: 2 MANI - 2,00 KG/M²
MISCELA: 10 KG. - 3,00 L RESINA

MICRODECK M
RENDIMENTO: 2 MANI - 1,00 KG/M²
MISCELA: 10 KG. - 3,00 / 3,5 L RESINA

PRIMACEM PLUS
RENDIMENTO: 0,09 L/M²

MICROFINO
RENDIMENTO: 2 MANI - 0,50 KG/M²
MISCELA: 10 KG. - 4,50 L RESINA

MICROSTONE
RENDIMENTO: 2 MANI - 2,00 KG/M²
MISCELA: 10 KG. - 2,70 L RESINA

ACRICEM
RENDIMENTO: 0,10 L/M²

PRESEALER
RENDIMENTO: 2 MANI - 0,12 L/M²

TOPSEALER WT
RENDIMENTO: 2 MANI - 0,15 L/M²
MISCELA: 5L (A)- 1 L (B)

IMPOXY
BARRIERA DI VAPORE: 2 MANI - 0,25 KG/M²
BARRIERA DI UMIDITÀ RISALITA: 2 MANI- 3,35 KG/M²

In caso di utilizzare Impoxy come primer, seguire il procedimento normale sostituendo l'applicazione del primer con:

1ª mano IMPOXY
24 ore
2ª mano IMPOXY CON RETE
3-4 ore

- Versión in extremis
- Può essere necessaria una ventilazione naturale e/o elettrica

- Se si partecipa al corso, i tempi di sciugatura possono essere ridotti
- * Su piastrelle non si può applicare fresco su fresco

- Informazioni dettagliate sui prodotti nelle Schede Tecniche



MICROSTONE (ESTERNI)

NON ASSORBENTE / PIASTRELLE*

1	Riempire le fughe con Microbase 24 ore levigare con carta grano 40
2	1ª mano PRIMACEM PLUS CON RETE 30 minuti/massimo 24 ore
3	1ª mano MICROBASE SENZA PIGMENTO 24 ore levigare con carta grano 40
4	2ª mano PRIMACEM PLUS 30 minuti / massimo 24 ore
5	1ª mano MICROSTONE CON PIGMENTO 3-6 ore levigare con carta grano 40
6	2ª mano MICROSTONE CON PIGMENTO 24 ore levigare con carta grano 40
7	1ª mano PRESEALER 4 ore
8	2ª mano PRESEALER 4 ore levigare con carta grano 400
9	1ª mano TOPSEALER WT 12 ore levigare con carta grano 400
10	2ª mano TOPSEALER WT

ASSORBENTE / CALCESTRUZZO

1	1ª mano ACRICEM 30 minutos
2	1ª mano MICROBASE SENZA PIGMENTO CON RETE 24 ore levigare con carta grano 40
3	1ª mano MICROSTONE CON PIGMENTO 3-6 ore levigare con carta grano 40
4	2ª mano MICROSTONE CON PIGMENTO 24 ore levigare con carta grano 40
5	1ª mano PRESEALER 4 ore
6	2ª mano PRESEALER 4 ore levigare con carta grano 400
7	1ª mano TOPSEALER WT 12 ore levigare con carta grano 400
8	2ª mano TOPSEALER WT

I TEMPI DI ASCIUGATURA POSSONO VARIARE IN BASE ALLA TEMPERATURA, L'UMIDITÀ ECT.
lasciar seccare 1 SETTIMANA
2 SETTIMANE senza utilizzare prodotti di pulizia ne coprire

MISCELE E RENDIMENTI

PRIMACEM ABS
RENDIMENTO: 0,10 L/M²

PRIMACEM PLUS
RENDIMENTO: 0,09 L/M²

ACRICEM
RENDIMENTO: 0,10 L/M²

IMPOXY
BARRIERA DI VAPORE: 2 MANI - 0,25 KG/M²
BARRIERA DI UMIDITÀ RISALITA: 2 MANI - 3,35 KG/M²

MICROBASE
RENDIMENTO: 2 MANI - 2,00 KG/M²
MISCELA: 10 KG. - 3,00 L RESINA

MICROFINO
RENDIMENTO: 2 MANI - 0,50 KG/M²
MISCELA: 10 KG. - 4,50 L RESINA

PRESEALER
RENDIMENTO: 2 MANI - 0,12 L/M²

In caso di utilizzare Impoxy come primer, seguire il procedimento normale sostituendo l'applicazione del primer con:

MICRODECK M
RENDIMENTO: 2 MANI - 1,00 KG/M²
MISCELA: 10 KG. - 3,00 / 3,5 L RESINA

MICROSTONE
RENDIMENTO: 2 MANI - 2,00 KG/M²
MISCELA: 10 KG. - 2,70 L RESINA

TOPSEALER WT
RENDIMENTO: 2 MANI - 0,15 L/M²
MISCELA: 5L (A)- 1 L (B)

1ª mano IMPOXY
24 ore
2ª mano IMPOXY CON MALLA
3-4 ore

• Versión in extremis

• Può essere necessaria una ventilazione naturale e/o elettrica

• Se si partecipa al corso, i tempi di sciugatura possono essere ridotti

*Su piastrelle non si può applicare fresco su fresco

• Informazioni dettagliate sui prodotti nelle Schede



AQUACIMENT (PISCINE)

- 1 **1ª mano ACRICEM**
30 minuti
- 2 **1ª mano AQUACIMENT XL senza PIGMENTO**
24 ore
levigare con carta grano 40
- 3 **2ª mano AQUACIMENT XL CON PIGMENTO**
24 ore
levigare con carta grano 40
- 4 **1ª mano AQUACIMENT M CON PIGMENTO**
24 ore
levigare con carta grano 80
- 5 **2ª mano AQUACIMENT M CON PIGMENTO**
24 ore
levigare con carta grano 80
- 6 **1ª mano PRESEALER con rullo**
4 ore
- 7 **2ª mano PRESEALER con rullo**

Tempo di asciugatura prima di riempire la piscina: 5 giorni

MISCELE E RENDIMENTI

ACRICEM
RENDIMENTO: 0,10 L/M²

PRESEALER
RENDIMENTO: 2 MANI - 0,12 L/M²

AQUACIMENT XL
RENDIMENTO: 2 MANI - 3,00 KG/M²
MISCELA: 10 KG - 2,50 L RESINA

AQUACIMENT M
RENDIMENTO: 2 MANI - 1,80 KG/M²
MISCELA: 10 KG - 3,00 L RESINA

• Aquaciment non è un cemento resistente all'acqua

• Aquaciment non si può applicare su mosaico